

## Jotachar JF750

### Ürün tanımı

Çift bileşenli, solvent içermeyen amin kürlenmeli, %100 katı şişen epoksi kaplama. Çeşitli tiplerdeki yapılar ve ekipmanlar için hidrokarbon havuzundaki ve jet ateşindeki çelik için yangın koruması sağlanması için kabaran boya olarak dizayn edilmiştir. İlave olarak destekleyici ağa gerek yoktur. Su üstü ortamlarda bir sistemin ara katı olarak kullanılabilir. Onaylı astarlar ile boyanmış olan karbon çeliği, alüminyum, sıcak daldırma galvanizli çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde kullanımı uygundur.

### Kullanım alanları

Genellikle petrol, gaz ve enerji sanayilerinde kullanılır. Tüm karasal ve açık deniz ortamlarında bulunan yapısal çelik, paslanmaz çelik, GRP ve beton yüzeylerin pasif yangın koruması için uygundur. Ürün tüm şişen epoksi teknolojilerine uygun olarak 80 °C ve altında çalışan tüm; boru, taşıma kanalları veya ekipmanlar için uygundur. 80°C - 150°C aralığındaki daha yüksek servis sıcaklığı değerleri için Jotatherm TB550, yüzey ve Jotachar arasında termal sentetik izolasyon olarak yada atmosferik ısı radyasyonuna karşı Jotachar'ın üstünde ısı izolasyonu olarak kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.

### Onaylar ve sertifikalar

Yapısal ve bölgesel yangın koruması için BS 476 kısım 21 Hidrokarbon havuz yangını eğrisi  
Yapısal ve bölgesel yangın koruması için ISO 22899 jet yangınları standartı  
NORSOK M-501, System 5A, Rev. 6  
ISO 20340 döngüsel dayanıklılık testi  
4BarG e kadar basınçtaki kumlamaya dayanıklıdır.  
NFPA 290 Hortum akış direnci  
Lloyds Register of Shipping tarafından onaylı ve sertifikalı  
Det Norske Veritas Tip Onay Sertifikası  
ANSI/UL 1709  
Bureau Veritas  
ABS

Diğer sertifika ve onaylar için Jotun ile irtibata geçiniz.

### Renkler

gri

## Ürün bilgileri

Özellikler	Test/Standart	Tanım
Hacimce katı madde	ISO 3233	100 %
Parlama noktası	ISO 3679 Method 1	100 °C
VOC-US/Hong Kong	US EPA metod 24 (test edildi) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	0 g/l

Verilen bilgiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenebilir.

Yoğunluk (ISO 1183:1987 Metod A (Çok bileşenli sprey)): 1.0 g/cm<sup>3</sup>

## Her kat için film kalınlığı

### Önerilen tipik spesifikasyon aralığı

#### Kuru film kalınlıkları:

2 - 35 mm (Yangın senaryosu ve projeye özel şartlara bağlı olarak)

#### Teorik Yayılma Oranı:

1 kg Jotachar JF750 1 mm uygulandığında 1 m<sup>2</sup> yer kaplar. (Çok bileşenli sprej baz alındığında)

Tipik uygulama kalınlığı tek katta 10 mm e kadar uygulanabilir.

Yüksek yapılı bir film elde edilmesindeki başarı, çelik konstrüksiyonun düzenine, geometrisine, ortam koşullarına, pompa tipine ve kullanılan astar tipine bağlıdır.

Maksimum DFT sistemin akma yada kayma yapmadığı kalınlıktır.

## Yüzey Hazırlığı

Yapışma seviyesinin korunabilmesi için bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir.

Daha fazla bilgi için Uygulama Kılavuzu'na (AG) bakınız.

### Yüzey hazırlığı özet tablosu

Yüzey	Yüzey Hazırlığı	
	En düşük	Tavsiye edilen
Boyalı yüzeyler	Temiz, kuru ve hasarsız uyumlu boya	Temiz, kuru ve hasarsız uyumlu boya

## Uygulama

### Uygulama metodları

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprej: Çift bileşenli kızışmış çoklu sprej ünitesi veya ısıtma ekipmanı ile beraber modifiye havasız sprej kullanınız. Daha fazla bilgi için Uygulama Kılavuzu'na (AG) bakınız.

Not: Bu ürünün uygulanması için kullanılacak tüm pompalar Jotun tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır.

Mala: Daha fazla bilgi için Uygulama Kılavuzu'na (AG) bakınız.

### Ürün karışım oranı (ağırlıkça)

Jotachar JF750 Comp A	1 birim
Jotachar JF750 Comp B	1 birim

Birbirinden ayrı bileşenler 25 ila 30 °C'de (77 ila 86 °F) 12 saat muhafaza edilmelidir. Uygulama öncesi power karıştırıcı ile çalkalayın/karıştırın.

## Tiner / Temizlik solventi

Tiner: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 17

Azami inceltme: 5 %

Modifiye havasız sprey ve elle yapılan uygulamalar için inceltme genellikle hacmin %5'i kadardır. Rulo için Jotun Tiner No.7 yada Jotun Tiner No.17 kullanınız.

Temizleyici gözücü: Jotun Thinner No. 7

## Airless sprey uygulaması için temel değerler

Meme tipi (inch/1000): 31-41

Memedeki basınç (en düşük): 200 bar/2900 psi

## Kuruma ve kürlenme zamanları

Yüzey sıcaklığı	5 °C	15 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	6 saat	3 saat	1 saat	1 saat
Sert kuruma	24 saat	12 saat	6 saat	3 saat
Üzerine kat uygulama, minimum	6 saat	3 saat	2 saat	1 saat
Tam kürlenme/servise alma süresi	24 saat	12 saat	6 saat	3 saat

Maksimum üzerine kat uygulama süre bilgileri için, ürün uygulama prosedürüne bakınız.

Kuruma ve kürlenme süreleri, kontrollü sıcaklık ve %85'in altındaki bağıl nemde ve ürünün uygulanabilir kuru film kalınlığı aralığındaki averaj değerlere göre tespit edilmiştir.

Yüzey (dokunma) kuruluğu: parmakla hafifçe bastırınca iz bırakmayan veya yapışkanlık açığa çıkarmayan kuruma seviyesini belirtir.

Sert kuruma: herhangi bir fiziksel hasar, kalıcı iz oluşmaksızın üzerinde normal bir yürüme trafiğine izin verecek kadar beklenmesi gereken minimum süredir.

Üzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan önce beklenilmesi gereken minimum süredir.

Tam kürlenme/servise alma süresi: boya sisteminin hedeflenen çalışma koşullarına kalıcı olarak maruz bırakılmadan önce beklenmesi gereken minimum süredir.

## Karışım ön bekleme süresi ve karışım ömrü

Boya sıcaklığı	15 °C	23 °C
Karışım Ömrü	45 dak	40 dak

Verilen içerikler rulo ve mala kullanımı içindir.

Ürün uygulama sırasında karıştığı için çalışma kullanım süresi çok bileşenli sprey uygulaması için belirtilmemiştir. Tek bileşenli sprey ve manuel uygulamalarda karıştırılan materyalin minimum gecikme ile uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ekzotermik reaksiyon nedeni ile yüksek hacimlerdeki karışımlar daha kısa kullanılabilme süresine sahiptir.

## Isı dayanımı

Kuru, atmosferik  
Sürekli: 80 °C

Jotatherm TB550 ile birlikte  
Sürekli: 150°C

80°C - 150°C aralığındaki daha yüksek servis sıcaklığı değerleri için Jotatherm TB550, yüzey ve Jotachar arasında termal sentetik izolasyon olarak yada atmosferik ısı radyasyonuna karşı Jotachar'ın üstünde ısı izolasyonu olarak kullanılır.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.

Belirtilen sıcaklıklar korozif özelliklerin korunması ile ilgilidir. Bu sıcaklıklarda estetik özelliklerde bozulmalar olabilir.

## Ürün uyumluluğu

Boya sisteminin maruz kaldığı şartlara bağlı olarak, çeşitli astarlar ve sonkatlar bu ürün ile uyumlu olarak uygulanabilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Spesifik boya sistemi önerileri için lütfen Jotun ile irtibata geçiniz.

Bir önceki boya katı: epoksi, çinko epoksi, Çinko fosfat epoksi, mastik epoksi

Sonraki boya katı: çapraz bağlı akrilik, poliüretan, polisiloksan, epoksi

Bu ürünün altında kullanılan astarlar Jotun tarafından onaylanmalıdır. Onaylı astarlar listesi için lütfen Jotun'a danışınız.

Uygulama Prosedürünü inceleyin.

## Ambalaj (Standart)

	Ağırlık	Ambalaj hacmi (litre)
Jotachar JF750 Comp A	20 kg / 10 kg / 2.5 kg	20 / 10
Jotachar JF750 Comp B	20 kg / 10 kg / 2.5 kg	20 / 10 / 5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

## Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Depolama sırasındaki sıcaklık 35 °C yi geçmemelidir. Doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın. Donmaya karşı koruma altına alınız.

## 23 °C 'deki Raf Ömrü

Jotachar JF750 Comp A	12 Ay
Jotachar JF750 Comp B	12 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

## Uyarı

Bu ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Uygulamacılar ve operatörler eğitimli, tecrübeli, Jotun'un teknik dokümantasyonlarına bağlı kalarak ürünü karıştırma ve uygulamaya yetkin ve donanımlı olmalıdır. Uygulamacılar ve operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel korunma ekipmanları kullanılmalıdır. Bu teknik doküman güncel ürün bilgilerine göre düzenlenmiştir. Saha koşullarına uyum sağlamak maksatlı düzenlemeler için önerilecek değişiklikler, işe başlamadan önce ilgili Jotun yetkilisine onay için bildirilmelidir.

## Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşullarında kullanınız. Cilt ile temasından sakınınız. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. Göze temas durumunda, gözler bol su ile yıkanmalı ve tıbbi müdahalede bulunulmalıdır.

## Renk değişkenliği

Zaman zaman, öncelikle ilk kat olarak kullanılan astarlar veya antifouling boyalar, kazandan kazana hafif renk tonu farklılıkları gösterebilir. Bu tip ürünler atmosferik koşullara ve güneş ışınlarına maruz kaldığında renk solması ve tebeşirlenme gözlemlenebilir.

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.